

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ




ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА



ТОЛЩИНА СЛОЯ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ ЧЕРЕЗ



Толщина слоя	Площадь покрытия
0,2 мм	до 125 м ²
1 мм	до 25 м ²
2 мм	до 1,25 м ²

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед нанесением шпаклевки обработайте основание грунтом АХТОН:



ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ 10 л



СТЕКЛОСЕТКА МАЛЯРНАЯ 2X2 ММ 1X50 М

Шпаклевка полимерная АХТОН

Используется для окончательного выравнивания прочных минеральных оснований, а так же ГКЛ, ГВЛ под последующую покраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами декоративных покрытий. Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Может наноситься как ручным, так и машинным способом.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

■ ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, масляных и эмульсионных красок (1). Перед проведением работ основание обработать грунтовкой (2). Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания.



■ ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,36-0,38 л воды (3). Тщательно размешать до получения однородной пластичной массы ручным (4а) или механическим способом (4б). Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать.

Важно! Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 24-х часов (в закрытой таре).

■ ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый раствор нанести на подготовленное основание широким металлическим шпателем слоем от 0,2 мм до 2 мм (5). Выравнивание можно выполнять в несколько слоев при условии затвердевания предыдущего слоя. Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой шпатлевки необходимо обработать грунтовкой. При необходимости готовый шпатлевочный слой можно зачистить мелкой наждачной (шлифовальной) бумагой (6). Окраска или оклейка обоями готовой поверхности возможна через 24 часа.

СОСТАВ

Минерально-полимерная основа.

РАСХОД

Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,2 кг/м².

Важно! Реальный расход зависит от степени ровности основания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Бережь от детей! При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется вести в резиновых перчатках. Наряду с вышеперечисленными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СНиПами, инструкциями и другими нормативными документами. Вышеприведенные указания по применению не заменяют профессиональные знания и навыки исполнителя строительных и отделочных работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Крафт-мешок 20 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении: 12 месяцев с момента изготовления.