

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ



ШПАТЕЛЬ ШПАТЕЛЬ КОВШ ТЕРКА ДЛЯ
ШИРОКИЙ УЗКИЙ ШЛИФОВАНИЯ
ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МИКСЕР

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА



ТОЛЩИНА СЛОЯ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ ЧЕРЕЗ



Толщина слоя	Площадь покрытия
1 мм	до 25 м ²
3 мм	до 8,3 м ²
5 мм	до 5 м ²

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед нанесением клея обработайте основание грунтом АХТОН:



ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ
СМЕСЯМИ
ДЛЯ СУХИХ
ПОМЕЩЕНИЙ 10 л



СТЕКЛОСЕТКА
МАЛЯРНАЯ
2X2 ММ 1X50 М

Шпаклевка гипсовая базовая АХТОН

Используется для окончательного выравнивания прочных минеральных оснований, а также ГКЛ, ГВЛ под последующую покраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами декоративных покрытий. Предназначена для высококачественной отделки стен, потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Может наноситься как ручным, так и машинным способом.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

■ ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, масляных и эмульсионных красок (1). Осыпающиеся и непрочные участки должны быть удалены.

Перед проведением работ основание обработать грунтовкой. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания (2).



■ ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,44-0,45 л воды (3).

Тщательно размешать до получения однородной пластичной массы ручным (4а) или механизированным способом (4б). Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать.

Важно! Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 1 часа.

■ ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый раствор нанести на подготовленное основание широким металлическим шпателем слоем от 0,2 мм до 5 мм (5). Выравнивание можно выполнить в несколько слоев при условии затвердевания предыдущего слоя. Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой шпаклевки необходимо обработать грунтовкой.

При необходимости готовый шпаклевочный слой можно зачистить мелкой наждачной (шлифовальной) бумагой (6). Окраска или оклейка обоями готовой поверхности возможна не ранее чем через 24 часа при минимальном слое нанесения или не ранее 3 суток при слое 5 мм.

СОСТАВ

Высококачественный белый гипс, минеральные наполнители, комплекс полимерных добавок.

РАСХОД

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм 1,0 кг/м².

Важно! Реальный расход зависит от степени ровности основания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит гипс. Беречь от детей. Для защиты рук во время проведения работ необходимо использовать защитные перчатки. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой. Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СНиПами, инструкциями и другими нормативными документами. Вышеприведенные указания по применению не заменяют профессиональные знания и навыки исполнителя строительных и отделочных работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Крафт-мешок 25 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 6 месяцев с момента изготовления.