

## ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

### ИНСТРУМЕНТЫ



Н-ОБРАЗНОЕ ПРАВИЛО    МАСТЕРОК    КОВШ    ГУБЧАТАЯ ТЕРКА    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЛУТЕРОК    ВЕДРО    СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА



### ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА



### ТОЛЩИНА СЛОЯ

↓  
**5-50**  
↑  
ММ

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



Толщина слоя	Площадь покрытия
1 мм	до 25 м <sup>2</sup>
3 мм	до 8,3 м <sup>2</sup>
5 мм	до 5 м <sup>2</sup>

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед нанесением штукатурки обработайте основание грунтом АХТОН:



ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ 10 л



СТЕКЛОСЕТКА ШТУКАТУРНАЯ 5X5 ММ 1X50 М

## Штукатурка гипсовая АХТОН

Используется для выравнивания прочных минеральных оснований, а также ГКЛ, ГВЛ под последующую финишную отделку. Предназначена для высококачественной отделки стен, потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Может наноситься как ручным, так и машинным способом.

### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

#### ■ ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, масляных и эмульсионных красок (1). Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Перед проведением работ основание обработать грунтовкой (2). Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания.



#### ■ ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,44-0,54 л воды (3). Тщательно размешать до получения однородной пластичной массы ручным или механизированным способом (4а, 4б). Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать.

**Важно!** Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 60-80 мин.

#### ■ ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовленную растворную смесь в течении 60 минут после растворения нанести металлическим полутерком (5) на поверхность стены и разровнять с помощью правила (6). Смесь рекомендуется наносить в один слой толщиной 5-50 мм.

### СОСТАВ

Гипс, минеральные наполнители, комплекс полимерных добавок.

### РАСХОД

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм 1 кг/м<sup>2</sup>.

**Важно!** Реальный расход зависит от степени ровности основания.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит гипс. Для защиты во время проведения работ необходимо использовать защитные перчатки. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу, тщательно промыть водой. Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СНиПами, инструкциями и другими нормативными документами. Вышеприведенные указания по применению не заменяют профессиональные знания и навыки исполнителя строительных и отделочных работ.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Крафт-мешок 2.5 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 6 месяцев с момента изготовления.