



КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ WALLFIX STONE

Готовые шпатлевки и строительные клеи

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



высокопрочный
1,0 МПа



2-6 ↓
↑
толщина
слоя, мм



удобство в
применении



расход
1 кг/м²



5 кг

- **ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЛИТКИ И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ**
- **КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПОЛИУРЕТАНА**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белый акриловый воднодисперсионный клей БОЛАРС «WallFix STONE» предназначен для приклеивания: - всех видов легкой гипсовой плитки; - декоративного искусственного камня размером не более 150x150 мм; - плит из пенополистирола и полиуретана на впитывающие основания.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: цементные, гипсовые, полимерные штукатурки и шпатлевки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Может применяться по основаниям из ПВХ, керамическим и каменным облицовкам.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Размер плитки	Размер зуба кельмы	Расход
до 5 см	3x3x3 мм	1,0 кг/м ²
5-15 см	4x4x4 мм	1,4 кг/м ²
10-20 см	6x6x6 мм	1,8 кг/м ²
Приклеивание пенополистирола и полиуретана		2,5 кг/м ²

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнители, модифицирующие добавки, антисептик, вода.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в ведрах по 5 кг.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.
Хранить клей в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-оттаивание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 24 месяца с момента изготовления.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Зубчатая кельма
- Губка

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. На старые масляные краски, шпатлевки, мел, известь и другие, легко отделяющиеся материалы нанесение возможно после предварительной очистки. При необходимости поверхность должна быть выровнена штукатурной смесью БОЛАРС. Основание требуется обработать грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения». Сильно впитывающие основания необходимо загрунтовать дважды. Не впитывающие влагу поверхности предварительно прошпатлевать тонким слоем плиточного клея «WallFix STONE».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Клей готов к применению. Перед началом работы клей следует тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Клей нанести на основание слоем от 2 до 6 мм с помощью гладкого шпателя и разровнять зубчатым. Плитку уложить на клей и слегка вдавить. Тыльная поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому слою. Клей должен покрывать не менее 65% поверхности плитки.

Клей наносится на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20-30 минут (открытое время). Если открытое время превышено, и на поверхности клея сформировалась пленка – ее необходимо удалить шпателем. Ширина шва должна соответствовать формату плиток.

Корректировка уложенной плитки возможна в течение 30 минут после укладки. После нанесения остатки клея удалить влажной губкой, инструменты промыть водой.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Работы могут проводиться при температуре воздуха от +5°C до +35°C. После нанесения клея следует избегать запыления и попадания мусора на обработанную поверхность. Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении.

Затирку швов допускается производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатация готового покрытия через 7-10 суток. Температура эксплуатации от +5°C до +45°C. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

Основы	акриловая
Цвет	белый
Время высыхания	24 часа
Полный набор прочности	через 72 часа
Рн	8,0 – 9,0
Толщина слоя	2-6 мм
Расход	1,0 – 2,5 кг/м
Адгезия	не менее 1 МПа
Температура проведения работ	+5°C +35°C
Температура эксплуатации	+5°C +45°C

ОГРАНИЧЕНИЯ

Для предотвращения снижения прочностных характеристик готового покрытия запрещается добавление воды и введение других компонентов.

Не использовать клей для поверхностей, подверженных постоянному контакту с водой (водоемы, бассейны, поддоны и стоки душевых кабин и т. д.).

Во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и санузлы, применять клей только с затиркой не ниже класса CG2 согласно ГОСТ Р 58271-2018, например затирка БОЛАРС Белая.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

УТИЛИЗАЦИЯ

После высыхания продукт является экологически безопасным, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и утилизированы как бытовой мусор. **НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ!**



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Эй-Джи строймаркет», 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.